



Общество с ограниченной ответственностью «ПластПолиэфир»

МО, г. Ступино,
ул. Транспортная 22/2
+7 (499) 390-77-11
plastpolifir@inbox.ru

Гелькоут СПЭФ-N-N/S – гелькоут с повышенной стойкостью к УФ/воздействию, истиранию, царапанью и воздействию воды.

Внешний вид: Однородная тиксотропная паста.

Основные характеристики: Гелькоуты представляют собой композиции, состоящие из ненасыщенной полиэфирной смолы, стирола, ускорителя отверждения, пигментов и функциональных добавок.

Способ применения: Гелькоуты класса **N** предназначены для ручного нанесения (в частности – кистью). Гелькоуты класса **S** предназначены для нанесения методом напыления.

Основное применение: Гелькоуты предназначены для нанесения покрытий на изделия из стеклопластиков и полимербетонов, обеспечивающих их защиту от внешнего воздействия и придающих изделиям декоративный вид и необходимый цвет.

Рекомендации по переработке: оптимальная температура переработки (18 - 25) °С. Перед применением гелькоут тщательно перемешать. В необходимое количество гелькоута добавить 1 % пероксид метилэтилкетона, или его аналоги, тщательно перемешать в течение 3 минут. Полученную смесь использовать по назначению. Время отверждения при температуре (18 - 25) °С от 15 до 35 минут. При необходимости изменения времени отверждения можно менять количество вводимого отвердителя: пмэк 1,0 - 2,5 % (рекомендуемые пределы). Приготовленную, но неиспользованную смесь гелькоута с инициаторами в тару со смолой не возвращать.

| № | Наименование показателя | Норма | |
|---|--|--------------------------------|---------------|
| | | марка СПЭФ-NH | марка СПЭФ-NS |
| 1 | Внешний вид | Однородная тиксотропная паста. | |
| 2 | Цвет | По таблице RAL | |
| 3 | Вязкость условная по ВЗ-246 (сопло 6,0 мм), с | Не менее 70 | 40 - 100 |
| 4 | Время желатинизации при 23°С, мин | 15 – 35 | 15 – 35 |
| 5 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 67,0 – 73,0 | 64,0 – 70,0 |
| 6 | Способность удерживаться на вертикальной поверхности | Не стекает | Не стекает |
| 7 | Степень перетира, мк, не более | 60 | 60 |

Обозначение: ТУ 2257–011–86641487-2010

Гарантии изготовителя: Гелькоут СПЭФ-N-N/S хранить в плотно закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре не выше 25 °С с обязательным предохранением от влияния внешней среды - действия солнечных лучей, влаги, а также тепла отопительных приборов. Гарантийный срок хранения смолы - 3 месяца со дня изготовления

Меры предосторожности: работа должна проводиться в хорошо проветриваемых помещениях, снабженных вентиляцией и средствами пожаротушения. Работающие с гелькоутом должны быть обеспечены спецодеждой, резиновыми перчатками, защитными очками.

По вопросам приобретения и доставки обращаться по телефону: +7 499 390-77-11 или оставьте заявку на сайте plastpolifir.ru и наш менеджер свяжется с вами.