



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПластПолиэфир»

Гелькоуты СПЭФ-NS-FR — гелькоуты с повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, истиранию, царапанию и воздействию воды и внешней среды; представляют собой композиции, состоящие из ненасыщенной полиэфирной смолы на основе изофталевой кислоты и неопентилгликоля, стирола, ускорителя отверждения, антипиренов, пигментов и функциональных добавок.

Выпускаются по ТУ 2257-014- 86641487-2011

Способ применения: методом напыления.

Назначение: нанесение не поддерживающих горение покрытий на трудногорючие и самозатухающие изделия из стеклопластиков и других композиционных материалов для наземного и подземного (метро) транспорта, строительства и промышленности; служит для защиты изделий от воспламенения от источников пламени, придаёт изделиям декоративный вид и необходимый цвет;

Характеристики не отверждённых гелькоутов СПЭФ-NS-FR:

№.	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1.	Внешний вид	Однородная густая тиксотропная жидкость.	По п. 4.1 ТУ
2	Цвет	В соответствии с требованиями потребителей	По ГОСТ 29319 или по каталогу RAL
3	Цветовое различие ΔE , не более	1 – 5 (в зависимости от цвета по шкале RAL)	По колориметру 3nh
4.	Динамическая вязкость по вискозиметру Брукфильд DV2T при 23°C, сП (мПа×с); шпиндель 4, скорость 4	10000 – 19000	По ГОСТ 25271
5	Тиксотропный индекс, шпиндель 4, скорости 4/40	4,5 – 6,5	По ГОСТ 25271
6.	Время желатинизации с 2,0 % ПМЭК при 23°C, мин	15 – 30	По ГОСТ 22181 и п. 4.4 ТУ
8	Плотность, г/см ³	1,4 – 1,5	По ГОСТ 28513

В процессе хранения вязкость гелькоутов СПЭФ-NS-FR может измениться незначительно в сторону уменьшения или увеличения. Также при хранении гелькоутов СПЭФ-NS-FR может иметь место так называемый «сдвиг времени желатинизации». Время желатинизации из-за «сдвига» иногда может увеличиться до 2 раз по сравнению с исходным временем, указанным в паспорте качества на гелькоут. В таких случаях рекомендуется добавлять к гелькоутам перед использованием дополнительно ускоритель в количествах, необходимых для нормального отверждения, и/или использовать увеличенное количество отвердителя.

Рекомендации по применению:

Перед использованием довести температуру гелькоута до температуры рабочего помещения. Оптимальная температура переработки (20 - 25) °C.

Гелькоут в оригинальной таре тщательно перемешать за 15-20 минут до использования при небольших оборотах механической мешалки, не допуская вовлечения воздуха.

Для отверждения гелькоута СПЭФ-NS-FR применяются перекись метилэтилкетона (ПМЭК) или её аналоги. К гелькоуту, взятому в количестве, необходимом для использования в период времени до ге-

образования, добавляют 2,0 % ПМЭК. Смесь тщательно перемешивают в течение 1,5 - 2,0 минут. При необходимости для изменения времени желатинизации гелькоута количество ПМЭК может быть снижено или увеличено (рекомендуемые пределы 1,5 – 2,5 %). Полученную смесь используют по назначению.

При использовании специального оборудования с распылителем смешивание с отвердителем осуществляется непосредственно в процессе напыления.

Перед началом работы выполнить подготовку распылительного оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации и выбрать размер сопла согласно инструкции на оборудование. Отрегулировать размер и форму пятна напыления, настроить расход отвердителя в рекомендуемых пределах и при необходимости внести поправки в дозировку ПМЭК с учётом температуры окружающей среды и времени желатинизации гелькоута. При распылении придерживаться минимального давления, достаточного для образования оптимального факела и качественного распыления. При правильно отрегулированном распылителе не должно наблюдаться образование аэрозольного «облака».

Нанесение следует выполнять, изначально располагая пистолет-распылитель вне края формы, начиная с самого края. Завершение напыления также должно быть выполнено за краем формы. Распылитель должен располагаться на расстоянии 50 – 80 см от формы и перпендикулярно к ней. Напылять с постоянной скоростью сплошными полосами, перекрывающимися на 15-20 % по ширине полос. Гелькоуты необходимо наносить в несколько слоёв (обычно в 2 - 3 прохода) до получения покрытия толщиной 0,5 – 0,8 мм, не дожидаясь отверждения промежуточных слоёв. Каждый последующий слой наносить полосами перпендикулярно предыдущему слою. После нанесения каждого промежуточного слоя необходима выдержка в течение 3 – 4 минут для удаления пузырьков воздуха. На труднодоступные места формы, а также на участки, где напыление перпендикулярно невозможно, гелькоуты следует наносить при помощи кисти. Приготовленную, но неиспользованную смесь гелькоута с отвердителем в тару с гелькоутом не возвращать.

Отверждение гелькоутов обычно занимает 2 - 3 ч после желатинизации. При толщине слоя в 0,5 - 0,8 мм показателем готовности гелькоута для формования по нему изделий является «отлип» (покрытие обладает заметной липкостью, но не пачкает). Для получения качественного покрытия сделать выдержку ещё до 0,5 ч после достижения стадии «до отлипа».

Характеристики гелькоута после отверждения определяются свойствами использованной ненасыщенной полиэфирной смолы и подлежат определению в комплексе с отформованным композитным материалом.

Гарантии изготовителя: Гелькоуты СПЭФ-NS-FR хранить в плотно закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре не выше 23 °С с обязательным предохранением от влияния внешней среды - действия солнечных лучей, влаги, а также тепла отопительных приборов. Гарантийный срок хранения гелькоутов - 3 месяца со дня изготовления.

Меры предосторожности: Не отверждённые гелькоуты СПЭФ-NS-FR являются горючими веществами. Их горючесть и токсичность определяется содержанием в них стирола. Работы по нанесению гелькоутов проводить в специальной кабине или на отдельном производственном участке, снабженном вентиляцией и средствами пожаротушения. Работающие с гелькоутами должны быть обеспечены спецодеждой, резиновыми перчатками и защитными очками. После завершения работы промыть сопло распылителя и технологическое оборудование растворителем (ацетоном, хлористым метилом или специальным растворителем) в соответствии с руководствами по эксплуатации. Категорически нельзя смешивать ПМЭК с ацетоном. При работе с ПМЭК строго соблюдать правила техники безопасности, использовать средства индивидуальной защиты и придерживаться рекомендаций, указанных производителем ПМЭК в паспорте безопасности (SDS).

Представленные характеристики гелькоутов СПЭФ-NS-FR основаны на проведённых испытаниях и рассматриваются нами как достоверные. Ответственность за цели и результаты переработки смолы несёт потребитель. Перед применением потребитель должен убедиться, что использование гелькоутов СПЭФ-NS-FR по применяемым им технологиям позволяет достичь необходимых показателей качества производимых изделий и сертифицировать их.