



## Общество с ограниченной ответственностью «ПластПолиэфир»

МО, г. Ступино,  
ул. Транспортная 22/2  
+7 (499) 390-77-11  
plastpolifir@inbox.ru

**СПЭФ-ST-40S** – Смола полиэфирная ненасыщенная ортофталевая, предускоренная, тиксотропная, с низкой эмиссией стирола и индикатором отверждения, низкой или средней вязкости и низкой температурой экзотермической реакции. Обладают повышенной ударопрочностью.

**Внешний вид:** Однородная непрозрачная жидкость розового или фиолетового оттенка (красного или синего цвета). Допускается расслоение и осадок при хранении.

**Способ применения:** методом ручного нанесения, распылением.

**Основное применение:** Предназначена для производства (армирования) акриловых ванн.

**Рекомендации по переработке:** оптимальная температура переработки (18 - 25) °C. Перед применением смолу тщательно перемешать. В необходимое количество смолы добавить 1 %-2% пероксид метилэтилкетона, или его аналоги, тщательно перемешать в течение 3 минут. Полученную смесь использовать по назначению. Время отверждения при температуре (18 - 25) °C от 5 до 30 минут. При необходимости изменения времени отверждения можно менять количество вводимого отвердителя: пмэк 1,0 - 2,5 % (рекомендуемые пределы). Приготовленную, но неиспользованную смесь смолы с инициаторами в тару со смолой не возвращать.

### Свойства смолы СПЭФ-ST-40S

Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 6,0 мм), с	10-30
Время желатинизации при 23°C, мин	7-25
1,5% кобальтового ускорителя и с 1,5% пероксида метилэтилкетона	
Массовая доля стирола, %	35 ± 2
Плотность, г/см³	1,11 – 1,12

### Свойства отверженной смолы СПЭФ-ST-40S

Разрушающее напряжение при сжатии (МПа) н/м	140
Ударная вязкость (кДж/м²)	11
Теплостойкость по Мартенсу (°C) н./м	50
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа н/м	110

**Обозначение:** ТУ 2257-017-86641487-2012

**Гарантии изготовителя:** Смолу СПЭФ-ST-40S хранить в плотно закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре не выше 23 °C с обязательным предохранением от влияния внешней среды - действия солнечных лучей, влаги, а также тепла отопительных приборов. Гарантийный срок хранения смолы - 3 месяца со дня изготовления.

**Меры предосторожности:** работа должна проводиться в хорошо проветриваемых помещениях, снабженных вентиляцией и средствами пожаротушения. Работающие со смолой СПЭФ-ST-40S должны быть обеспечены спецодеждой, резиновыми перчатками, защитными очками.