



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПластПолиэфир»

СПЭФ-L-10 – смола полиэфирная ненасыщенная ортофталевая. низковязкая, средней реакционной способности, нетиксотропная, непредускоренная, с низкой температурой экзотермической реакции; обеспечивает высокую наполняемость композиций и низкую их усадку после отверждения; обладает повышенной ударопрочностью и стойкостью к растрескиванию при отверждении по сравнению с обычными ортофталевыми ненасыщенными полиэфирными смолами.

Обозначение: ТУ 2257-016-86641487-2012

Способ применения: методами литья и ручного нанесения.

Назначение: для производства изделий из полимербетонов и искусственного камня

Свойства смолы СПЭФ-L-10:

№ п.	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1.	Внешний вид	Прозрачная жидкость жёлтого, зелёного или коричневого оттенка без посторонних включений. Допускаются муть или опалесценция.	По п. 4.1 ТУ
2.	Динамическая вязкость по вискозиметру Брукфильд DV2T при 23°C, шпиндель 2, скорость 20, сП (мПа×с)	400 - 1100	По ГОСТ 25371
3	Время желатинизации с 1,5 % ускорителя СПЭФ-2 и 1,5 % ПМЭК при 23°C, мин	12 – 20	По ГОСТ 22181 и п. 4.3 ТУ
4	Массовая доля стирола, %	31 ± 2	По п. 4.4 ТУ
5	Плотность, г/см ³	1,10 – 1,15	По ГОСТ 28513

Об отверждении смолы СПЭФ-L-10: Перед использованием довести температуру смолы до температуры рабочего помещения. Оптимальная температура переработки (18–25) °С.

Для отверждения смолы СПЭФ-L10 применяются ускоритель отверждения СПЭФ-2 (раствор октоата кобальта в стироле) или его аналоги и отвердитель - перекись метилэтилкетона (ПМЭК) или её аналоги (система «холодного отверждения»). К смоле, взятой в количестве, необходимом для использования в период до истечения времени желатинизации, добавить 1,5 % кобальтового ускорителя отверждения СПЭФ-2 и перемешать. Затем добавить 1,5 % ПМЭК и тщательно перемешать массу в течение 2 - 3 минут. Полученную смесь использовать по назначению. Время желатинизации смолы при температуре (18–25) °С от 10 до 15 минут. При необходимости изменения времени желатинизации и отвержде-

ния можно менять количество вводимого ускорителя отверждения и отвердителя ПМЭК (рекомендуемые пределы 1,0 – 2,5 % для СПЭФ-2 и 1,0 – 2,5 % для ПМЭК). Время отверждения смолы и компози- тов на её основе до стадии готовности для съёма с матрицы в зависимости от времени желатинизации составляет 3 – 4 ч.

Желатинизация и отверждение смолы сопровождаются разогревом за счёт экзотермического эф- фекта реакции. После отверждения смолы СПЭФ-L-10 возможна остаточная липкость поверхностного слоя с открытой стороны изделия. Для устранения липкости и полного отверждения смолы следует проводить постотверждение изделия, например, путём выдержки при 60 - 80 °С в течение 2 - 3 ч. По- стотверждение следует проводить после завершения экзотермической стадии отверждения.

Приготовленную, но неиспользованную смесь смолы с отвердителем в тару со смолой не возвращать.

* При использовании наполнителей в процессе переработки смолы отвердитель следует добавлять в пересчёте на содержание смолы в композиции.

Свойства отвержденной смолы СПЭФ –L-10:

№	Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1	Усадка, %	7 – 8	ГОСТ 34206-2017
2	Прочность при разрыве, МПа	45 - 55	ISO 527-1993
3	Изгибающее напряжение при разрушении, МПа	90 - 100	ISO 178-2001
4	Модуль упругости при изгибе, МПа	2500 - 2900	ГОСТ 4648 2014
5	Относительное удлинение при разрыве. %	5,0 – 6,0	ISO 527-1993
6	Теплостойкость по Мартенсу, °С	49 – 50	ГОСТ 21341-75
7	Твёрдость по Барколу	37 – 39	ASTM D 2583-87
8	Водопоглощение за 24 часа, %	0,07 - 0,12	ГОСТ 4650-80

Гарантии изготовителя: Смолу СПЭФ-L-10 хранить в плотно закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре не выше 23 °С с обязательным предохранением от влияния внешней среды - действия солнечных лучей, влаги, а также тепла отопительных приборов. Гарантийный срок хранения смолы - 3 месяца со дня изготовления.

Меры предосторожности: Смола СПЭФ-L-10 является горючим веществом. Горючесть и токсичность определяется содержанием в ней стирола. Работа должна проводиться в хорошо проветри- ваемых помещениях, снабженных вентиляцией и средствами пожаротушения. Работающие со смолой СПЭФ-L-10 должны быть обеспечены спецодеждой, резиновыми перчатками, защитными очками. Фор- мование изделий с использованием смолы осуществлять при строгом соблюдении технологий перера- ботки. Нельзя смешивать отвердитель с ускорителем отверждения. Их смешивание в отсутствии смолы приводит к возгоранию и взрыву. Отвердитель добавлять только после смешивания ускорителя со смо- лой. Категорически нельзя смешивать ПМЭК с ацетоном. При работе с ПМЭК строго соблюдать прави- ла техники безопасности, использовать средства индивидуальной защиты и придерживаться рекомен- даций, указанных производителем ПМЭК в паспорте безопасности (SDS).

Представленные характеристики смолы СПЭФ-L-10 основаны на проведённых испытаниях и рассматриваются нами как достоверные. Ответственность за цели и результаты переработки смо- лы несёт потребитель. Перед применением потребитель должен убедиться, что использование смолы СПЭФ-L-10 по применяемым им технологиям позволяет достичь необходимых показателей качества производимых изделий и сертифицировать их.

